

TECHNICKÝ LIST

Transparentní lak AST 200 Sport UV Lesk

Popis výrobku a použití

AST 200 Sport UV Lesk je UV stabilní transparentní lesklý lak se zvýšenou elasticitou. Vytváří elastický povlak vysoce odolný proti mechanickému opotřebení. Obsahuje rozpouštědla. Používá se jako finální vrstva nátěrových a stěrkových systémů z polyuretanů a epoxidů a jako opravná krycí vrstva kamenných koberců.

Vlastnosti

- pružnost
- matný povrch
- mechanická odolnost
- UV odolnost

Technické údaje výrobku:

Objemová hmotnost:	cca 1000 – 1100 kg/m ³
Viskozita:	cca 500 mPa.s
Přidržnost:	B2,0 (ČSN EN 13892-8)
Odolnost proti obrusu BCA:	AR0,5 (ČSN EN 13892-4)
Odolnost proti rázu:	IR20 (ČSN EN ISO 6272-1)
Reakce na oheň:	E _{fl} (ČSN EN 13501-1+A1)

Mísicí poměr

Hmotnostní poměr složek A:B = 100:30.

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, bez prachu a uvolněných částic, bez znečištění ropnými produkty a jeho únosnost musí odpovídat jeho budoucímu zatížení. Povrchová soudržnost podkladu musí být min. 1,5 MPa.

Aplikace

- Míchání:** Výrobek AST 200 Sport UV Lesk je dvousložková hmota. Složku A dobře promíchejte elektrickým míchadlem. Následně přidejte složku B a po dobu 2 až 3 minut míchejte nízkootáčkovým míchadlem (300 – 400 otáček za minutu).
- Nanášení:** Při použití jako finální nátěr polyuretanových a stěrkových systémů a kamenných koberců se AST 200 Sport UV Lesk aplikuje nylonovým (polyamidovým) válečkem s 6 až 13 mm vlasem. Plocha se válečkem do kříže.
- Spotřeba:** cca 0,12 – 0,15 kg/m² na 1 vrstvu
Pozn.: pro nátěr zrnitých systémů je spotřeba na horní hranici uvedených hodnot.
- Vytvrzování:** chemická reakce mezi složkou A a B.

Doporučené skladby systémů jsou uvedeny v systémových listech. Systémové listy jsou k dispozici volně ke stažení na www.podlahyprovas.cz.

Aplikační podmínky

Doporučená teplota pro aplikaci je +20°C. Minimální teplota místnosti a podkladu pro aplikaci je +10°C. Je nutno sledovat teplotu rosného bodu, teploty nesmí být nižší než +3°C nad rosným bodem, aby při aplikaci nedocházelo k nežádoucí kondenzaci vody na podlaze. Podkladní vrstvy podlahy musí být opatřeny funkční hydroizolací.

Zatížitelnost:

	20°C
Pochůzné	po 8 hod
Lehce mechanicky zatížitelné	po 12 hod
Plné vytvrzení	po 3 dnech

Zpracovatelnost:

Zpracovatelnost při teplotě 20 °C: 40 min. Při vyšších teplotách se doba zpracovatelnosti zkracuje.

Balení

Hmotnost balení (složka A+B): 10 kg, 20 kg.

Barevnost

Transparentní.

Upozornění

Výrobek AST 200 Sport UV Lesk obsahuje UV absorpční látky. Snižujete tedy množství UV záření, které působí na podlahovinu pod lakem. Pokud je materiál pod lakem citlivý na UV záření, může se přesto v závislosti na míře expozice projevit změna odstínu materiálu.

Čištění

Nářadí je nutno ihned po ukončení prací očistit ředidlem. Po zaschnutí lze nářadí očistit pouze mechanicky.

Skladování

6 měsíců od data výroby v uzavřeném originálním balení na suchém místě. Chránit před přímým slunečním zářením a mrazem. Doporučená teplota skladování je 12 – 27 °C. Nespotřebované originální balení je nutno znovu vzduchotěsně uzavřít a co nejdříve spotřebovat.

Bezpečnostní data

Bezpečnostní údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Zásady hygieny práce

Při práci je nutno se chránit pracovním oděvem, ochrannými brýlemi a rukavicemi. Při aplikaci nejíst, nepít a nekouřit.

Zásady první pomoci

Při vniknutí do očí ihned vypláchnout vodou a poté vyhledat odborného lékaře. V případě znečištění pokožky svléknout oděv a pokožku dobře omýt vodou s mýdlem a ošetřit vhodným krémem. V případě požití ihned vypláchnout ústa vodou, nevyvolávat zvracení. Poté okamžitě vyhledat odborného lékaře.